

Описание

Первоклассная грунтовка с 99%-ным содержанием чистого цинка в сухой пленке. Для последующих лакокрасочных работ. Обладает превосходной стойкостью и гибкостью, а также защищает металлические детали благодаря электрохимическим процессам. Активная защита от коррозии, термостойкость до прибл. 500 °С.

Свойства

- пригодно к лакировке
- отличная устойчивость к температуре
- пригодно к точечной сварке
- высокое содержание цинка
- постоянная защита от коррозии
- электропроводящий
- быстро высыхает
- гладкая пленка без пор

Технические данные

Цвет / внешний вид	grey
Чистота цинка	> 99 %
Содержание цинка	> 99 % (as a dry film) %
Средство для связки	special resins
Диапазон температур	up to +500 °C
Время высыхания	8 min. dust dry
missing translation	20-30 min. touch dry
Полное высыхание	48 h
Пропеллент	propane, butane
Запах	characteristic
Форма	aerosol, liquid
Оптимальна температура хранения	20 - 25 °C

Сфера применения

Автомобильная сфера: В качестве защиты железных и стальных поверхностей от ржавчины и коррозии, особенно для сварных швов. Идеальный грунт для нанесения лакокрасочного покрытия. Для устранения дефектов гальванического покрытия поверхностей, а также в качестве грунтовки и защитного покрытия кузовных элементов и всей выхлопной системы.

Промышленная сфера: Превосходные огнеупорные свойства до прибл. 500 °С. Простое применение с помощью аэрозольного баллончика. Оптимальное решение для повторной обработки мест сварки и сверления во время производственного процесса.



Применение

Перед применением взболтать в течение прибл. 2 мин. Тонкими слоями распылять на очищенные до металла, обезжиренные и сухие поверхности с расстояния прибл. 20-30 см. Толщина слоя сухой металлической цинковой пленки после однократного распыления: 25-35 мкм. **Указание:** Подходит для окрашивания вторым слоем, однако ввиду разнообразия предлагаемых систем лакокрасочных покрытий требуется предварительная самостоятельная проверка пригодности к применению. После применения держать банку распыляющей головкой вниз и очистить клапан, продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 39013
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.